SkamoEnclosure Smooth Plaster

Caractéristiques	Valeur	Unité
Densité à sec	≤ 1 400	kg/m³
Résistance à la compression	CS II	
Absorption de l'eau	Classe W0	
Transmission de vapeur d'eau, μ (EN 12086)	≤ 15	
Adhérence	≥ 0,08	N/mm² FP B
Conductivité thermique (valeur tubulaire moyenne ; P = 50 %), $\lambda_{10\ sec}$	≤ 0,45	W/mK
Classification de réaction au feu	Classe A1	
Numéro tarifaire SH (Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises)	2824.50.90	
Couleur	Blanc	

Les données sont les résultats moyens des tests réalisés selon des procédures standard et sont susceptibles de varier.
Les données présentées dans cette fiche technique sont fournies en toute bonne foi en tant que service technique et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les coquilles et erreurs sont exclues.
Dernière révision : 14-03-2018

Skamol Group
Sletvej 2C, 8310 Tranbjerg, Danemark
Tél. : +45 97 72 15 33
www.skamol.com