FICHE TECHNIQUE

Rev. 04 - 10/11/2015



9000 SRF

Texfire mastic pour hautes températures

RÉFRACTAIRES ET MASTICS RÉFRACTAIRES ET MASTICS

Description

Texfire est un mastic à prise rapide inodore pour le scellage de cheminées, fours, poêles, conduits de cheminées, briques réfractaires, murs et joints coupe-feu. Facile à étaler sur les jonctions en verre, aluminium, béton, briques, fer, acier, etc. ; quand celles-ci sont soumises aux hautes températures (+1600°C) suivant les normes REI 120/180, Texfire leur permet non seulement de résister au feu mais aussi les rend étanches tant aux fumées qu'aux gaz.

Applications

Cheminées, fours, poêles, conduits de cheminées, briques réfractaires, murs et joints coupe-feu.

Guide pour l'emploi

1. Ouvrir la cartouche en pointant le bec fileté vers le bas, loin de votre visage, puis appliquer l'embout. Il faut avoir préalablement nettoyé, dégraissé et époussété les jonctions. Avant d'appliquer le produit nous vous conseillons d'humidifier les parties à traiter.
2. Faire pénétrer le produit en profondeur (un éventuel joint isolant ne modifie pas les propriétés physiques de Texfire noir), et tout de suite après l'application lisser le produit avec une spatule ou un chiffon mouillé, en éliminant le produit en excès avec de l'eau avant qu'il ne durcisse.
3. Laisser sécher le produit pendant 24 heures, puis chauffer lentement jusqu'au durcissement. Au cours de cette opération, on peut remarquer de petites fissures causées par la rétraction physique du produit ; il faut les éliminer définitivement en réappliquant du produit par-dessus celui qui s'est durci, sans causer aucun risque collatéral.

Caractéristiques	
Couleur	noir
Poids spécifique	1,8 gr/ml
Température d'application	+ 5 ÷35°C
Température de fonctionnement	-20 ÷ +1600°C
Rétraction	environ 35%
Point d'inflammabilité	non inflammable non combustible
Composition	silicate de sodium mélangé avec des minéraux inertes NE CONTIENT PAS D'AMIANTE
Stabilité de stockage	1 an à température ambiante 10/25° C ne pas conserver le produit au gel ni à proximité de sources de chaleur
Certifications	RE1180 numéro de la certification CSI 0803RF

Confections	
cartouches	boîtes
500 gr	confections de 12 et 40 pièces

Avertissements

Ne convient pas pour les joints de dilatation, ni pour les applications dans des endroits humides ou exposés aux intempéries. Irritant pour la peau et pour les yeux : nous conseillons d'utiliser des gants et des lunettes. Après l'usage, bien nettoyer à l'eau ; après que le mastic a durci, il n'est pas facile de l'enlever. L'éventuelle fuite légère d'un liquide transparent à l'ouverture de la cartouche ou à son vidage ne compromet pas le bon fonctionnement ni la conformité du produit. Expiration : 1 an après la date de production estampillée sur la cartouche.

Entreprise avec un système de gestion pour la qualité certifié par DNV - UNI EN ISO 9001; les données de cette fiche s'entendent à titre indicatif, car il n'est pas possible de contrôler les modalités et les conditions d'emploi du produit ; à cet égard la société ne peut prendre aucune responsabilité.