Hafnerkleber / Stove fitter adhesive

Thermoflex K2



Allgemeine Information / General information:

- Chemisch abbindender Kleber für den Hafnerbereich zum Kleben von inneren Ofensystemsteinen aus Hafnerschamotte und Dämmstoffen (länderabhängig), bis zu 1000°C. / Chemically bonding adhesive for fitting stoves for residential fire places especially for the internal fire clay system bricks and insulation material (depending on country), up to 1000°C.

Rohstoffbasis / Raw material base:	Ton, Schamottemehl, Zusätze Clay, Grog, Additive	
Anwendungsgrenze / Temperature limit of application:	1000°C	
Chemische Analyse / Chemical analysis (EN ISO 21587-2):	SiO_2	85 %
	Al_2O_3	8,5 %
	$Na_2O + K_2O$	3,5 %
Körnung / Grain size:	0 – 0,5 mm	
Art der Bindung / Type of bonding:	Chemisch / chemical	
Anmachflüssigkeit / Mixing liquid:	Chemischer Binder für Thermoflex K2 / Chemical bonding agent for Thermoflex K2	
Anmachflüssigkeitsbedarf / Required mixing liquid:	6 kg Binder/ 15 kg Trockenstoff 6 kg mixing liquid / 15 kg dry mix	
Materialbedarf / Required material:	1600 kg /m³	
Lagerfähigkeit / Storage limit:	Trockenmaterial: unbegrenzt, Chem. Binder für Thermoflex K2: 1 Jahr bei frostfreier Lagerung / Dry mix: unlimited, Chem. bonding agent for K2: 1 year at frost-free storage conditions	
Lieferform / Delivered condition:	Trockenmaterial: 15 kg Sack, Chemischer Binder für Thermoflex K2 im Kanister / Dry mix: 15 kg bag, Chemical bonding agent for K2 in tin box	

Die angegebenen Daten repräsentieren Durchschnittswerte aus der laufenden Produktion. Sie haben Informationscharakter und sind nicht als Garantiewerte anzusehen.
The given data are mean values of our current production. They are for information only and not to be taken as a guarantee.