Thermasse
Poêles bois à accumulation de chaleur

info@thermasse.fr
+33 (0)185 085 705 | 06 14 76 08 63
Hameau de Saizerey 21210 Missery – France

12/2009

FICHE TECHNIQUE
Argile kaolinique crue broyée 40%

Caractéristiques techniques :

- Type : Kaolinique
- Couleur : Blanche / Rose
- Humidité : < 17,00%
- Fluage à 1300 °C : 3,90%
- Retrait : « « « 15,30%
- Résistance pyroscopique : 1740° C

- Al2 O3 sur cuit 40,20%
- Perte au Feu 12,49%
- Al2 O3 35,25%
- SiO2 48,43%
- TiO2 1,64%
- Fe2 O3 1,66%
- Ca O 0,20%
- Mg O 0,12%
- K2 O 0,05%
- Na2 O 0,08%
- P2 O5 0,06%

Utilisations :

- Réfractaires

Conditionnement :

- Big-bag 1 T et sac de 35 kg