FICHE TECHNIQUE

CHAMOTTES AA 40-42

Type de produit : Chamotte
Présentation / conditionnement : Mélange prêt à l'emploi / sacs en papier de 25 kg, Big Bag, citernes
Constituant de base : Mullite et Cristobalite
Résistance pyroscopique : 1750°C
Couleur : Blanc/gris
Utilisation : Réfractaires
Temps de conservation : Illimité

CARACTERISTIQUES : Valeurs moyennes sur fabrications courantes

	CHAMOTTE AA 40-42
DENSITE VRAIE	2,39
POROSITE APPARENTE	10,95%
ABSORPTION D'EAU	3,3%
RESISTANCE PYROSCOPIQUE	1750°C
VARIATION DE DIMENSION	
A 600 °C	0,4 %
A 1000 °C	0,6 %
ANALYSE CHIMIQUE	
> Al_2O_3	42.7
> $SI O_2$	53.5
> Fe_2O_3	1.7
> $Ti O_2$	1.7

GRANULOMETRIE TOUTES GRANULOMETRIES DE 0/0.2 A 0/20 DISPONIBLES SUR DEMANDE

	IMPALPABLE	0/2	0 / 5	0 / 10
5 / 10				28 %
2 / 5			45 %	27 %
0.5 / 2		80 %	32 %	25 %
0.25 / 0.5		20 %	18 %	5 %
0.1 / 0.2	1.5 %		5 %	5 %
0.063 / 0.1	11 %			
< 0.63	87.5 %			
DENSITE APPARENTE	0.938	1,35	1.42	1.44